ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
(ЦЕНТР)

ЛАБСТРОЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАБСТРОЙ»
Юридический, фактический адрес 620144, г. Екатеринбург
ул. Уктусская, дом 10, офис 17
тел.: (343)257-63-01; e-mail: labstroy@bk.ru

RA.RU.21HO48

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HO48 от 12.02.2019 г.
Адрес места осуществления деятельности:
1. 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, цокольный этаж: ком. №№ 7, 11, 12; первый этаж: ком. № 16 (кадастровый номер 66:41:0402025:710).
2. 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790)

Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБСТРОЙ" ОГРН 1186658049016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории «ЛАБСТРОЙ»
МП
В.П. Можаев
«01» апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № А047-ИЛ-26 от 07.04.2026

Основание для проведения испытаний: *Договор № 3 от 15 января 2026*

Наименование объекта испытаний (продукции): *Плиты керамогранитные ТУ 23.31.10-003-55177257-2024*

Заказчик: *АО "Компания "Пиастрелла", ИНН 6664082435. Юр. и факт. адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный р-он, 6/1. E-mail: piastrella@piastrella-gress.ru*
(наименование, юридический и фактический адрес, контактные данные ИНН)

Дата отбора образцов: *Образцы были отобраны и предоставлены заказчиком с целью проведения периодических испытаний. Акт отбора образцов от 19.01.2026.*
(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов, кто отобрал)

План и (или) метод отбора: ----------
(наименование документа)

Сведения об испытываемых образцах: *Образцы плит керамогранитных (неглазурованных) ретифицированных (дизайнерский технический керамогранит ДТК) TV 692 тон 017 размером 600×600×10,5 мм – 10 шт. Лабораторный номер № А/9-21.01.26-1.*
(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Место осуществления лабораторной деятельности: *1. 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 10, цокольный этаж: ком. №№ 7, 11, 12; первый этаж: ком. № 16 (кадастровый № 66:41:0402025:710). 2. 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790)*

Методика испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.11.*
(обозначение НД)

Дата испытаний образцов: *21.01.2026 - 07.04.2026*

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории «ЛАБСТРОЙ»

1. Объект испытаний

1.1 Образцы плит керамогранитных (неглазурованных) ретифицированных (дизайнерский технический керамогранит ДТК) TV 692 тон 017 размером 600×600×10,5 мм – 10 шт.

1.2 Лабораторный номер: № А/9-21.01.26-1.

1.3 Отбор образцов: образцы были отобраны и предоставлены заказчиком с целью проведения периодических испытаний. Акт отбора образцов от 19.01.2026.

2. Методика испытаний:

2.1 ГОСТ 27180-2019, п. 11 – определение морозостойкости, 150 циклов.

2.2 Дополнения, отклонения или исключения из метода: нет

3. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
22	60	100

4. Оборудование и средства измерения

Применяемое при испытаниях оборудование и средства измерений, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оборудование и средства измерений

Наименование, марка, зав. номер прибора	Класс точности или погрешность	Предел измерений СИ	Дата очередной поверки/калибровки/аттестации
1. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, зав. № 8112933	КТ 2 Δ±0,05мм	0,05-250 мм	Свидетельство о поверке № С-ДДЭ/17-11-2025/481913830 Дата 17.11.2025 г. Действительно до 16.11.2026 г.
2. Ларь морозильный «SF140 LF-S», зав. № 2238010817	2°С	-18 °С	Аттестат ООО «ЛАБСТРОЙ» № 40/2022 от 24.02.2022 г. Протокол периодической аттестации № П/298-2026 от 24.02.2026 г. Действителен до 23.02.2027 г.
3. Камера пропарочная КУП-1, зав. № 3	1 °С 2 °С 2 °С	20,0°С, 23,0°С, 95,0 °С	Аттестат ООО «ЛАБСТРОЙ» № 42/2022 от 24.02.2022 г. Протокол периодической аттестации № П/293-2026 от 24.02.2026 г. Действителен до 23.02.2027 г.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

После 150 циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, повреждений лицевой и монтажной поверхностей (разрушение, образование сколов, трещин, расслоение и т.п.) не обнаружено.

ИСПЫТАЛ:
Инженер-испытатель _____ А.М.Сухарев

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБСТРОЙ» Испытательная лаборатория Для протоколов