

Сапелин А.Н.
(Фамилия И.О.)

Система «Мосстройсертификация»

Приложение № 1 к протоколу
испытаний № 124/23И от « 24 » октября 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

Дизайнерский технический керамогранит формат 600*600 (неглазурованный, ретифицированный)

(наименование продукции)

АО «Компания «Пиастрелла»

(наименование заявителя)

ИЛ "НВ-Мосстройиспытания"

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « 07 » сентября 2023 г.

Дата проведения испытаний 04.10.2023 – 20.10.2023

Номер партии -

Маркировка образца 23.1176

№№пп	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Значение показателя по результатам испытаний	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)
				Нормативное значение показателя	Обозначение документа (раздел, пункт)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Класс сопротивления скольжению (полы промышленных и гражданских зданий, масляная поверхность)	-	R11 (Угол, при котором испытатель достигает безопасного предела ходьбы: 18,8; 19,1; 19,4. Среднее значение: 19,1)	Декларируемое значение по требованию заказчика.	ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019, ГОСТ 27180-2019 п.14.3
2	Класс сопротивления скольжению (влажная поверхность)	-	C (Угол, при котором испытатель достигает безопасного предела ходьбы: 24,1; 23,7; 24,4 Среднее значение: 24,1)	Декларируемое значение по требованию заказчика.	ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019, ГОСТ 27180-2019 п.14.3

Приложение № 1 к протоколу
испытаний № 124/23И от « 24 » октября 2023 г.

№№пп	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Значение показателя по результатам испытаний	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)
				Нормативное значение показателя	Обозначение документа (раздел, пункт)	
1	2	3	4	5	6	7
3	Износостойкость глазурованной плитки (12100 оборотов)	-	Класс 5 (Без повреждений или изменений лицевой поверхности образца)	Декларируемое значение по требованию заказчика.	ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019, ГОСТ 27180-2019 п. 9
4	Устойчивость к образованию пятен (после испытания на износостойкость глазурованной плитки, 12100 оборотов)	-	Класс 5	Декларируемое значение по требованию заказчика.	ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019, ГОСТ 27180-2019 п. 15

Ведущий инженер

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Никитенко А.А.

(Фамилия И.О.)

Инженер

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Мирошниченко А.В.

(Фамилия И.О.)

Приложение № 1 к протоколу
испытаний № 124/23И от « 24 » октября 2023 г.

Используемые испытательное оборудование и средства измерений

Инвент арный номер	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Номер свидетельства о поверке или аттестации	Срок окончания действия свидетельства или аттестата
453	Прибор комбинированный Testo 623	2021	С-МА/23-12-2022/211536017	22.12.2023
385	Линейка измерительная металлическая 1000 мм	2020	С-ГЖЕ/03-03-2023/227704371	02.03.2024
442	Дальномер лазерный Bosch GLM 500	2020	С-ДДЭ/11-11-2022/203251961	10.11.2023
380	Секундомер электронный Интеграл С-01	2020	С-ТТ/16-02-2023/224078051	15.02.2024
88	Весы медицинские ВМ-150	2009	С-ТТ/29-11-2022/204706946	28.11.2023
527	Наклонная платформа	2023	1060/2023	20.02.2024
129 а	Электрошкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1	2010	02-190756	20.10.2023
115	Весы электронные лабораторные GR-200	2009	С-ТТ/29-11-2022/204706959	28.11.2023
20 г	Сито лабораторное	2008	1973-К4/23	10.07.2024
44	Сито лабораторное 0,7 мм	2016	1946-К4/23	10.07.2024
267	Установка для испытаний на истираемость	2018	02-212215	08.02.2024